

ПАСПОРТ № \_\_\_\_\_

Смесь щебеночно-песчаная С5

Адрес карьера: Калужская область, Боровский р-н, сельское поселение Совьяки, вблизи д. Маломахово

Дата \_\_\_\_\_

количество: \_\_\_\_\_ тонн

Потребитель: \_\_\_\_\_

Производитель: ООО "КАРЬЕР-ИНВЕСТ"

Карьер: Маломахово

Наименования показателей		Показатели свойств испытанной пробы	
1. Гранулометрический состав		Полные остатки, %	Требования ГОСТ 25607-2009
Размер отверстий сит, мм:	40	5,4	0-10
	20	38,4	25-60
	10	59,3	45-80
	5	72,7	57-85
	2,5	77,4	67-88
	0,63	89,7	80-95
	0,16	93,6	90-97
	0,05	96,2	95-100
	Менее 0,05	100	-
2. Насыпная плотность, т/м <sup>3</sup>		1,60	-
3. Содержание глины в комках, % по массе		-	не более 0,25
4. Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе		3,80	до 5
5. Марка по дробимости щебня		M800	не менее M600
6. Марка по истераимости щебня		И1	-
7. Марка по морозостойкости щебня		F200	-
8. Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы в щебне (гравии)		25,50	до 35

Заключение: Щебеночно-песчаная смесь С-5 соответствует требованиям ГОСТ 25607-2009

Лаборант: \_\_\_\_\_

Лапатин А.С.

