

ПАСПОРТ № \_\_\_\_\_

Гравий для строительных работ смеси  
фракций 3-10 мм

Адрес карьера: Калужская область, Боровский р-н, сельское  
поселение Совьяки, вблизи д. Маломахово

Дата \_\_\_\_\_ количество: \_\_\_\_\_ тонн

Потребитель: \_\_\_\_\_

Производитель: ООО "КАРЬЕР-ИНВЕСТ"

Карьер: Маломахово

**1. Зерновой состав**

Наименование	Полные остатки на ситах, % по массе			
	1,25 D	D	0,5 (d+D)	d
Диаметр контрольных сит, мм	12,5	10	6,5	3
Фактические значения	0,4	19,2	70,6	94,2
Требования по ГОСТ 8267-93	до 0,5	до 10	30-60	90-100

**2. Физико-механические показатели:**

Наименования показателей	Фактические показатели	Требования ГОСТ 8267-93
1. Насыпная плотность, т/м <sup>3</sup>	1,3	не норм.
2. Содержание глинистых и пылевидных частиц, %	0,75	до 1,0
3. Содержание глины в комках, %	-	до 0,25
4. Содержание зерен слабых пород, %	6,9	до 10,0
5. Истинная плотность зерен, г/см <sup>3</sup>	2,56	от 2,0 до 3,0
6. Содержание дробленых зерен, %	81,2	не менее 80,0
7. Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы, %	14,7	св. 10 до 15
8. Марка щебня по прочности	1000	от 400 и выше
9. Морозостойкость, цикл.	200	от 15 и выше
10. Устойчивость структуры щебня против распадов, %	1,35	до 5,0
11. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	100,2	до 370

Заключение: Гравий для строительных работ смеси фракций 3-10 соответствует требованиям ГОСТ 8267-93

Лаборант:

Лапатын А.С.

