

ПАСПОРТ № \_\_\_\_\_

Смесь щебеночно-песчаная С4

Адрес карьера: Калужская область, Боровский р-н, сельское поселение Совьяки, вблизи д. Маломахово

Дата: \_\_\_\_\_

количество: \_\_\_\_\_ тонн

Потребитель: \_\_\_\_\_

Производитель: ООО "КАРЬЕР-ИНВЕСТ"

Карьер: Маломахово

Наименования показателей		Показатели свойств испытанной пробы	
1. Гранулометрический состав		Полные остатки, %	Требования ГОСТ 25607-2009
Размер отверстий сит, мм:	12	0	0
	80	3,5	0-10
	40	20,30	15-35
	20	53,70	28-55
	10	68,80	40-70
	5	79,80	50-80
	2,5	82,70	60-85
	0,63	92,80	80-95
	0,16	96,30	91-97
	0,05	97,10	95-100
2. Насыпная плотность, т/м <sup>3</sup>		1,65	-
3. Содержание глины в комках, % по массе		1,80	не более 20
4. Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе		3,60	до 5
5. Марка по дробимости щебня		M800	не менее M600
6. Марка по истираемости щебня		И1	-
7. Марка по морозостойкости		F200	-
8. Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы в щебне (гравии)		25,00	до 35
9. Содержание дробленых зерен,		82	до 80
10. Удельная активность радионуклидов, Бк/кг		36	≤ 740

Заключение: Щебеночно-песчаная смесь С-4 соответствует требованиям ГОСТ 25607-2009

ё  
Лаборант:

Лапатын А.С.

